



SC Ramirio SRL
CIF: RO19066332
Nr. ORC: J29/2107/2006
Sediul social: Str. Mihai Bravu 31, Mizil, PH
Showroom: Blejoi, Țânțăreni, Str. Principala Nr. 26, 107072 PH
www.ramirio.ro, info@ramirio.ro, 0721 582 682

Vipeq f-08 – Pluta naturala in emulsie pulverizata

Descriere: Produs izolant termo-acustic cu functie decorativa.

Caracteristici: **Vipeq F-08** este un amestec de particule de pluta selectionate, cu diferite tipuri de rasini in baza apoasa, minerale, stabilizatori si aditivi variati.

Specificatii: Aspect: Produs pastos; Culoare: Naturala, Alba, Catalog; Densitate: 0,5-0,7 g/cm³.

Aplicatii: **Vipeq F-08** are aderenta buna pe majoritatea materialelor(mortar, metal, lemn, pvc, polistiren expandat, etc.)

Este ideal pentru:

- placare de fatade(decorare si izolare termica).
- Impermeabilizare acoperisuri de toate tipurile(carton asfaltat, tabla, azbociment) oferind izolatie termica.
- decorare de interioare si corectare acustica de locale.

Produsul VIPEQ F-08 este un material unic cu proprietati remarcabile.

Mod de utilizare: Modul de aplicare poate fi manual, cu ustensile conventionale(gletiera, mistrie, etc.) sau mecanic cu pistol sau masina de pulverizat.

- Uscat la atingere: 30 min.(temperatura ambientala 20°C).
- Uscat total: 12-24 ore(strat de 3-8 mm).
- Randament: 1,4-1,8 kg/m²(variabil in functie de stratul aplicat).
- Temperatura de aplicare: -2°C - +45°C.

Recomandari: Suprafata pe care urmeaza a fi aplicat produsul trebuie sa fie curata, fara praf si uscat.

Depozitare: Produsul pe timpul depozitarii nu trebuie expus la actiunea directa a razelor solare si nici la temperatura superioare a 45°C si nici inferioare a 2°C.

Prezentare: Recipiente de 12 kg.

Fraze si simboluri de risc:

- S2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S7 A se mentine recipientul bine inchis.